

Descrizione tecnica

Il trattamento della tempra consiste in una cottura alla temperatura di 650° C
Heat tempered at a temperature of 650° C

Caratteristiche distintive

Resistenza meccanica 5 volte superiore ad un vetro non temperato.

Conforme alle norme UNI EN 12150-1:2000. In caso di rottura il vetro si sbriciola in frammenti con bordi generalmente smussati.

Manutenzione e pulizia

possono essere effettuati con prodotti neutri.

Technical description

Our tempered glass has been heat treated at a temperature of 650C.

Additional Information:

Tempered glass is up to five times more fracture resistant than regular glass.

In the event of breakage, tempered glass disintegrates into small, roundish and relatively harmless pieces as opposed to jagged, sharp shards. Conformity to Standard UNI ISO 12150-1:2000.

Care & Maintenance:

Clean regularly with a soft cloth using mild cleaning products.